参考	
カルレッツ・ポーター A 2 5	75
使用温度	316℃（常時）/ 371℃（短期間<100℃）
引張強さ (1)	16.8MPa
100%モジュラス	7.2MPa
破断時の伸び	150%
圧縮永久歪み (2)	
常温で70時間	22%
204℃で70時間	29%

(1) ASTM D412, 500mm min.
(2) ASTM D395B pellets

カルレッツ（R）Oリング MSDS

テフロンのもつ優れた耐薬品性、従来のフッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、さらにゴムの弾力性を兼ね備えたカルレッツ(R)製のOリングです。

※その他の規格についてはお問い合わせ下さい。
※カルレッツRはデュポン・エラストマー社の登録商標です。

素材	
カタログページ番号	394
商品グループ番号	G-20965

商品	標準小売価格	入数
P-10A 品番： 20973 主な仕様： 規格：P-10A/内径（φmm）：9.8/太さ（mm）：2.4	9,260円	1個

Copyright SANPLATEC CORP. All Rights Reserved.